

## Répthane - Polyuréthane 80 ShA P80E300

<b>MISE EN OEUVRE</b>	Stoechiométrie conseillée (NH <sub>2</sub> / NCO)		0.95
	Parts de Ethacure® 300 pour 100 parts de TT (en masse)		7.00
	Température conseillée des moules	°C	90
	Pot life (sur 400 g de mélange)	min	7'30"
	Temps de démoulage (polymérisation dans le moule)	min	30'
	Temps de cuisson / Température	h - °C	16 - 100

<b>PROPRIETES DU POLYMERE</b>	Dureté à 20°C	DIN 53505	Shore A	78
		DIN 53505	Shore D	-
	Contrainte à 10 %	DIN 53504	MPa	1.2
	Contrainte à 100%	DIN 53504	MPa	3.5
	Contrainte à 200 %	DIN 53504	MPa	4.7
	Contrainte à 300 %	DIN 53504	MPa	5.8
	Résistance à la traction	DIN 53504	MPa	22
	Allongement à la rupture	DIN 53504	%	730
	Résistance à la déchirure non amorcée	DIN 53515	KN/m	78
	Résistance à la déchirure amorcée	DIN 53515	KN/m	42
	Résilience	DIN 53512	%	55
	Perte à l'abrasion	DIN 53516	mm <sup>3</sup>	30
	Déformation Rémanente à la Compression (*)	DIN 53517	%	35
	Dureté à - 5°C	DIN 53505	Shore A	81
		DIN 53505	Shore D	-
	Dureté à + 80°C	DIN 53505	Shore A	73
	DIN 53505	Shore D	-	
Densité			1.05	

(\*) 25% d'écrasement pendant 22 heures à 70 °C

*Les renseignements communiqués ici sont basés sur certaines de nos propres recherches en laboratoire. Celles-ci ont été réalisées avec du matériel restreint, mais conformément à des méthodes généralement reconnues. Quoique nous estimions que lesdits renseignements sont exacts, il ne faut cependant pas perdre de vue que, dans d'autres conditions ou avec un matériel autre que celui choisi par nous, les résultats obtenus pourraient être sensiblement différents.*

*Comme il nous est impossible de tenir compte de toutes les variantes de matériel et de procédés de fabrication, les produits décrits ci-contre sont vendus sans garantie, explicite ou implicite, quant aux résultats que l'utilisateur peut en attendre. Il est expressément entendu que les acheteurs effectueront des essais pour leur propre compte, afin de déterminer si ces produits conviennent bien à leurs besoins particuliers.*